

# Liima Armaflex 520



Tuotekoodi	599520ADH
EAN	7612207119114
Tuotemerkki	ARMAFLEX
Pituus (cm)	10,00
Leveys (cm)	10,00
Korkeus (cm)	16,20
Nettopaino (kg)	1,00
Tilavuus (l)	1
Myyntiyksikkö	kpl
Varastointiaika (kk)	18
Laatikossa	12
Lavalla	144



Armaflex 520 -liima on erikoisliima joustavien Armaflex-eristemateriaalien saumojen liimaamiseen. Matala viskositeetti, helppokäyttöinen ja nopeasti kuivuva. Varmistaa höyrytiivit saumat. Pakkauksessa on 1 litra (840g) liimaa.

ArmaFlex 520 -liima on kehitetty erityisesti ArmaFlex-eristeiden liimaamiseen (poikkeus: ArmaFlex Ultima). Se liittää liimattavat pinnat luotettavasti ja varmasti käyttölämpötila-alueella -50 °C...+105 °C.

Ominaisuudet:

- Polykloropreenipohjainen kontaktiliima
- Luotettavat, höyrytiivit saumat
- Erinomainen sään- ja ikääntymisenkestävyys
- Käyttölämpötila -50 °C – +105 °C
- Ihanteellinen työstölämpötila 15–20 °C
- Erittäin hyvä kiinnittyvyys metallipohjaan
- Väripinnoitettujen pintojen soveltuvuus liimaukseen testattava
- Ei sovellu asfaltti-, bitumi- tai lyijymönjamaalilla (pellavansiemenöljypohjainen) käsitellyille pinnoille
- Minimikuivumisaika (tuuletusaika) 3-5 minuuttia
- Tartunta-aika 15-20 minuuttia
- Lujittumisaika 36 tuntia
- Varastointiaika avaamattomana 18 kk

**Lektar Oy**

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

(09) 413 55 100

info@lektar.com

<https://lektar.com/>

- Säilytetään kuivassa, viileässä ja hyvin tuuletetussa tilassa
- Väri: beige
- Herkästi syttyvä

Käyttöohje:

- Ravista ja sekoita hyvin ennen käyttöä.
- Puhdista liimattavat pinnat Armaflex Cleaner -puhdistusaineella.
- Levitä liimaa ohuelti liitettäville pinnoille siveltimellä tai lastalla. Purista pinnat voimakkaasti vastakkain niin kauan, että ne tarttuvat toisiinsa. Lopullinen lujuus saavutetaan 36 tunnin kuluessa.
- Vältä työstämistä suorassa auringonpaisteessa. Tuotetta ei suositella työstettäväksi myöskään alle 0 °C lämpötiloissa tai yli 80 % ilmankosteudessa, sillä tällöin kondensaatio voi heikentää tai jopa estää pintojen kiinnittymistä.